ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

มอก. 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

Diameter (mm)		ความต้านแรงดึงลวด Tensile strength (N/mm^2)
Nominal	Tolerance	
2.00	± 0.06	590 - 1180
2.20	± 0.08	
2.50		540 - 1080
2.80		
3.00		
3.50	± 0.10	440 - 930
4.00		
4.50		
5.00		390 - 830
6.00	± 0.13	